

CHRISTINE LUCIE BIELER BORRUSO
RESTAURATRICE
00193 ROMA - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, 55
TEL. 3201126

Restauro di 38 disegni della collezione G. e N. Giuliani in Oratino

conservati presso la

Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Molise
Campobasso

MATERIALI UTILIZZATI

Distacco:	GORE-TEX, membrana di politetrafluoroetilene espanso (Gore & Associates Inc.USA); metilcellulosa Tylose MH 300 p;
pulitura a secco:	pennellesse; polvere di gomma 'Draft Clean' della Archival Aids; gomme KOH-I-NOOR; bisturi;
deacidificazione:	idrossido di calcio Carlo Erba;
consolidamento:	Tylose MH 300 p;
reintegrazione strappi e rinforzi:	carta giapponese Japico 611 140, adesivo Tylose MH 300 p;
tinteggiatura della carta:	colori ad acquarello Winsor & Newton;
velatura:	carta giapponese Japico 627 240;
reintegrazione cromatica:	pastelli Othello; acquarelli Winsor & Newton;
montaggio:	
finti bordi:	carta giapponese Japico 627 240;
braghette:	carta giapponese Japico 632 380;
adesivo:	Tylose MH 300 p;
cartone:	Museo Japico 424 340, spessore 1,3 mm;
nastro autoadesivo:	su supporto in tela, Filmoplast SH Nesche, Germania;
carta di protezione:	pergamyn satinato senza acidi Japico 427 000;
plastica:	poliestere in fogli Atlantis, Inghilterra.

SCHEDA DI RESTAURO

n.inv 34298

materia e tecnica:

penna e inchiostro acquerellato su carta avorio;
(v) matita grassa e inchiostro;

misure mm:

279 x 429

Stato di conservazione

supporto

deformazioni:

-

abrasioni:

nell'angolo superiore destro;

spellature:

-

strappi:

uno strappo lungo il bordo sinistro;

lacune:

-

fragilita':

-

ossidazioni:

-

depositi superficiali:

sul lato sinistro e nell'angolo inferiore destro;
polvere su tutta la superficie; pochi escrementi di insetti sparsi sulla

superficie;

(v) escrementi di insetti nell'angolo superiore destro;

tracce d'uso lungo i bordi; piccole macchie sparse sulla superficie;

(v) macchie di sostanze grasse nell'angolo inferiore sinistro; macchie sul
lato destro;

macchie:

-

tracce di umidità:

-

alterazioni biologiche:

-

materia pittorica

alterazioni della materia:

-

interventi posteriori identificabili

supporto:

-

materia pittorica:

-

Interventi effettuati

puhlitura

a secco:

parziale con gomme e bisturi;

(v) parziale con gomme e bisturi;

con carta giapponese fine e metilcellulosa;

in stato umido sotto pesi;

sistemazione in passe-partout con due finestre.

reintegrazione strappi:

spianatura:

montaggio:

Documentazione

-

Intervento curato da Christine Bieler Borruso
Roma, maggio - luglio 1994