

CHRISTINE LUCIE BIELER BORRUSO
RESTAURATRICE
00193 ROMA - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, 55
TEL. 3201126

Restauro di 38 disegni della collezione G. e N. Giuliani in Oratino

conservati presso la

Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Molise
Campobasso

MATERIALI UTILIZZATI

Distacco:	GORE-TEX, membrana di politetrafluoroetilene espanso (Gore & Associates Inc. USA); metilcellulosa Tylose MH 300 p;
pulitura a secco:	pennellesse; polvere di gomma 'Draft Clean' della Archival Aids; gomme KOH-I-NOOR; bisturi;
deacidificazione:	idrossido di calcio Carlo Erba;
consolidamento:	Tylose MH 300 p;
reintegrazione strappi e rinforzi:	carta giapponese Japico 611 140, adesivo Tylose MH 300 p;
tinteggiatura della carta:	colori ad acquarello Winsor & Newton;
velatura:	carta giapponese Japico 627 240;
reintegrazione cromatica:	pastelli Othello; acquarelli Winsor & Newton;
montaggio:	
finti bordi:	carta giapponese Japico 627 240;
braghetto:	carta giapponese Japico 632 380;
adesivo:	Tylose MH 300 p;
cartone:	Museo Japico 424 340, spessore 1,3 mm;
nastro autoadesivo:	su supporto in tela, Filmoplast SH Nesche, Germania;
carta di protezione:	pergamyn satinato senza acidi Japico 427 000;
plastica:	poliestere in fogli Atlantis, Inghilterra.

SCHEDA DI RESTAURO

n.inv 34304

materia e tecnica:

matita grassa, inchiostro penna e inchiostro acquerellato su carta avorio;
(v) inchiostro, penna e inchiostro acquarellato;

misure mm:

426 x 283

Stato di conservazione

supporto

deformazioni:

piega orizzontale al centro del foglio; piega verticale irregolare sul lato destro fino al bordo;

abrasioni:

-

spellature:

-

strappi:

uno strappo irregolare a cm 5,3 dal bordo sinistro e a cm 14,2 dal bordo inferiore; piccolo strappo orizzontale sul bordo sinistro in basso; una lacuna a meta' del bordo superiore, una nell'angolo superiore destro; una grande nell'angolo inferiore destro che si prolunga lungo il bordo inferiore e nell'angolo inferiore sinistro;

fragilita':

-

ossidazioni:

nell'angolo superiore sinistro, leggera lungo il lato destro e piu' accentuata lungo il bordo inferiore e in particolare nell'angolo inferiore sinistro;

depositi superficiali:

polvere; escrementi di insetti lungo il bordo inferiore e nell'angolo sinistro; tracce di adesivo nell'angolo superiore destro;

macchie:

(v) polvere; tracce di colore marroncino nel quarto superiore destro;

tracce di umidità:

-

alterazioni biologiche:

-

materia pittorica

alterazioni della materia:

-

interventi posteriori identificabili

supporto:

-

materia pittorica:

parti del disegno a matitasono state riprese a inchiostro;

Interventi effettuati

pulitura

a secco:

parziale con gomme e bisturi;
(v) parziale con gomme e bisturi;

a umido:

lavaggio su numerosi strati di carta assorbente e tamponamento delle parti piu' scure su tavolo aspirante con acqua e idrato di ammonio (allo 0,3%) e con acqua e alcool (3:1);

reintegrazione strappi:

con carta giapponese fine e metilcellulosa;

reintegrazione lacune:

con carta giapponese precedentemente colorata ad acquarello e metilcellulosa;

spianatura:

in stato umido sotto pesi;

montaggio:

sistemazione in passe-partout con due finestre.

Documentazione

grafico della filigrana.

Intervento curato da Christine Bieler Borruso

Roma, maggio - luglio 1994