



SCHEDA RESTAURO

TECNICHE USATE

8

Data inizio restauro 26/02/1994 Data fine restauro 30/10/1994 DISEGNO INCISIONEMateriale conservato presso SOPR. BENI A.A.A.A. E S.
DEL MOLISE - CAMPOBASSO-

- Disegno
 Incisione
 Incisione colorata a mano
 Altre

 Sanguigna Acquaforте Bistro Bulino Seppia Punta secca Grafite Xilografia Carboncino Litografia Pietra nera Altre Inchiostro ferrogallico China Punta d'argento Acquerello Tempera Olio Altre Presenza filigrana Presenza filigranaMateriale CARTACEODimensioni 200,40 X 130,70 MM

Autore

Incisore

Soggetto

Epoca

COLORE SUPPORTO

 Bianco Avorio Grigio Azzurro Verde Marrone AltreNumero d'inventario Fondo
.....Collocazione Scatole N°
Volumi N°
Cartelle Secolo
Incisore



STATO DI CONSERVAZIONE

- BUONO
- MEDIOCRE
- PESSIMO

FOTO PRIMA RESTAURO
Negativo formato 60 X 60 mm.....
Nº 01.....

Carta formato 100 X 150.....
Nº 01.....

 OSSIDAZIONE

- Diffusa
- Locale

- Leggera
- Media
- Intensa

Valore PH 5,6..... Valore PH

 MACCHIE

- Parziali
- Diffuse
- Totali

- Natura grassa
- Natura magra
- Altro

- MUFFE
- Parziali
- Diffuse
- Totali

 CONTROFONDATA

- Su carta
- Su cartone
- Su tela
- Su legno
- Altro

 FRAGILITÀ SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa
- Totale

 FOXING

- Diffuso
- Locale

- Leggero
- Medio
- Intenso

 ABRASIONE
SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa
- Totale

 ABRASIONE
PELLICOLA PITTORICA

- Parziale
- Diffusa
- Totale

 ONDULAZIONE SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa

 PIEGATURA SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa

 LACUNE

- Alcune
- Parziali
- Diffuse

 STRAPPI

- Alcuni
- Parziali
- Diffusi

 DISTACCHI E SPOLVERATURA ALTRO
PELLICOLA PITTORICA

- Parziali
- Diffusi
- Totali

 RESTAURI ANTERIORI

- Antichi
- Moderni



INTERVENTI DI RESTAURO

 FOTO DURANTE RESTAURO

Negativo formato
Nº
Carta formato
Nº

 FOTO DOPO RESTAURO

Negativo formato 60 X 60 mm
Nº 01
Carta formato 100 X 150 mm
Nº 01.....

 PULITURA A UMIDO

- Parziale
 Totale



Tipo di solvente

- Acqua
 Alcool etilico
 Alcool metilico
 Acetone
 Benzina rettificata
 Xilolo
 Altro

 DISINFEZIONE SPOLVERATURA

- A pennello
 Altre

Tipo solvente

- Acqua
 Alcool etilico
 Acetone
 Benzina rettificata
 Etere etilico
 Xilolo
 Cloroformio
 Altro

 Miscele

Percentuali

 DISINFESTAZIONE DEACIFICAZIONE

- Per immersione
 Locale
 Altre
- Soluzione acquosa
 Soluzione alcolica
 Altre

- Parziale
 Totale
 Provvisoria
- A pennello
 Spray
 Altre

- Miscele
Percentuali

 SBIANCAMENTO

- Parziale
 Totale

- Per immersione
 Locale
 Tavola a vuoto
 Altre

 PULITURA A SECCO

- Parziale
 Totale

Percentuale soluzione

- Gomma pane
 Bisturi
 Altre

Prodotto impiegato

Resina impiegata

- Idrossido di calcio
 Bicarbonato di calcio
 Acetato di calcio
 Altro

- Metilcellulosa a.
 Paraloid B72
 Primal AC33
 Altre

Percentuale soluzione
2%

Percentuale soluzione

Valore PH dopo intervento
6,3.....

.....



CONSOLIDAMENTO SUPPORTO

- Parziale
- Totale
- A pennello
- Per immersione
- Altre
.....

Adesivo

- Glutofix 600
- Metilcellulosa
- Colla di amido
- Altre
.....

Percentuale soluzione

2%

RIMOZIONE RESTAURI ANT.

- Parziale
- Totale
- Locale
- A tampone
- Per immersione
- Tavola a vuoto
- Altre
.....

Tipo solvente

- Acqua
- Alcool etilico
- Acetone
- Etere etilico
- Benzina rettificata
- Xilolo
- Cloroformio
- Altro
.....

Percentuale soluzione

SPIANATURA SUPPORTO

- Parziale
- Totale
- Fra cristalli
- Con pressa meccanica manuale
- Velatura con carta giapponese

RIMOZIONE CONTROFONDA. FODERATURA SUPPORTO

- Parziale
- Totale
- Locale
- A tampone
- Per immersione
- Tavola a vuoto
- Altre
.....

Tipo solvente

- Acqua
- Alcool etilico
- Acetone
- Etere etilico
- Benzina rettificata
- Xilolo
- Cloroformio
- Altro
.....

Percentuale soluzione

REINTEGRAZIONE LACUNE

- Carta giapponese
- Altro
.....

Produttore

JAPICO D.F.

N° 643-020

Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro
.....

Percentuale soluzione

3%



REINTEGRAZIONE STRAPPI

- Carta giapponese
- Altro
.....

Produttore JAPICO D.F.

N° 611+£140

Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro
.....

Percentuale soluzione

3%

MONTAGGIO

- Su passepourt JA=ICO D.F.
- Tipo cartone 424-340

Telaio legno

Tipo
.....

Telaio alluminio

Tipo
.....

In cornice

Tipo
.....

Altro supporto

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

REINTEGRAZIONE PITTORICA

- Aquerello

Produttore WINDSOR E NEWTON

- Pastello

Produttore
.....

- Altre
.....

Sottoton

- Rigatino
- Abbassamento colore
- Altre
.....