



SCHEDA RESTAURO

TECNICHE USATE

Data inizio restauro ...26/02/1994 Data fine restauro ...30/10/1994

Materiale conservato presso ...SOPR. BENI A.A.A.A. E S.
DEL MOLISE - CAMPOBASSO -

- Disegno
 Incisione
 Incisione colorata a mano
 Altre

Materiale CARTACEO

Dimensioni 250,80 X 170 MM

Autore

Incisore

Soggetto

Epoca

Numero d'inventario Fondo
 Fondo

Collocazione Scatole N°
 Volumi N°
 Cartelle Secolo
 Incisore

 DISEGNO

- Sanguigna
 Bistrot
 Seppia
 Grafite
 Carboncino
 Pietra nera
 Inchiostro ferrogallico
 China
 Punta d'argento
 Acquerello
 Tempera
 Olio
 Altre

Presenza filigrana

 INCISIONE

- Acquaforse
 Bulino
 Punta secca
 Xilografia
 Litografia
 Altre

Presenza filigrana

COLORE SUPPORTO

- Bianco
 Avorio
 Grigio
 Azzurro
 Verde
 Marrone
 Altre



STATO DI CONSERVAZIONE

- BUONO
MEDIOCRE
PESSIMO

FOTO PRIMA RESTAURO
Negativo formato 60 X 60
N° 01
Carta formato 100 X 150 mm
N° 01

CONTROFONDATA

- Su carta
Su cartone
Su tela
Su legno
Altro

FRAGILITÀ SUPPORTO

- Parziale
Diffusa
Totale

OSSIDAZIONE

- Diffusa
Locale

- Leggera
Media
Intensa

Valore PH 4,9

FOXING

- Diffuso
Locale

- Leggero
Medio
Intenso

Valore PH

MACCHIE

- Parziali
Diffuse
Totali

- Natura grassa
Natura magra
Altro

MUFFE

- Parziali
Diffuse
Totali

ACIDITÀ INCHIOSTRI
MATERIA PITTORICA

Valore PH

GORE

- Parziali
Diffuse

RESIDUI ORGANICI

RESIDUI INORGANICI

ABRASIONE SUPPORTO

- Parziale
Diffusa
Totale

ONDULAZIONE SUPPORTO

- Parziale
Diffusa

LACUNE

- Alcune
Parziali
Diffuse

DISTACCHI E SPOLVERATURA
PELLICOLA PITTORICA

- Parziali
Diffusi
Totali

RESTAURI ANTERIORI

- Antichi
Moderni

ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA

- Parziale
Diffusa
Totale

PIEGATURA SUPPORTO

- Parziale
Diffusa

STRAPPI

- Alcuni
Parziali
Diffusi



CONSOLIDAMENTO SUPPORTO

- Parziale
- Totale
- A pennello
- Per immersione
- Altre

Adesivo

- Glutofix 600
- Metilcellulosa
- Colla di amido
- Altre

Percentuale soluzione
2%

RIMOZIONE RESTAURI ANT.

- Parziale
- Totale
-
- Locale
- A tampone
- Per immersione
- Tavola a vuoto
- Altre

Tipo solvente

- Acqua
- Alcool etilico
- Acetone
- Etere etilico
- Benzina rettificata
- Xilolo
- Cloroformio
- Altro

Percentuale soluzione

SPIANATURA SUPPORTO

- Parziale
- Totale
-
- Fra cristalli
- Con pressa meccanica manuale
- Velatura con carta giapponese

RIMOZIONE CONTROFONDA.

- Parziale
- Totale
- Locale
- A tampone
- Per immersione
- Tavola a vuoto
- Altre

Tipo solvente

- Acqua
- Alcool etilico
- Acetone
- Etere etilico
- Benzina rettificata
- Xilolo
- Cloroformio
- Altro

Percentuale soluzione

REINTEGRAZIONE LACUNE

- Carta giapponese
- Altro

Produttore
JAPICO D.F.

N°
643-020

Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro

Percentuale soluzione
3%

REINTEGRAZIONE STRAPPI

- Carta giapponese
- Altro

Produttore
JAPICO D.F.
611/140

N°

FODERATURA SUPPORTO

- Carta giapponese

Produttore

JAPICO D.F.

N° 643/500

- Tela
- Cotone
- Lino

- Altre
- Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro

Percentuale soluzione
3%

REINTEGRAZIONE PITTORICA

- Aquerello

Produttore

WINDSOR & NEWTON

- Pastello

Produttore

- Altre

- Sottotono

- Rigatino
- Abbassamento colore
- Altre



Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro
- Percentuale soluzione
3%

MONTAGGIO

- Su passepartout
- Tipo cartone JA. PICOD.F.
424/340

- Telaio legno
- Tipo

- Telaio alluminio
- Tipo

- In cornice
- Tipo

- Altro supporto

ULTERIORI CONSIDERAZIONI