



SCHEDA RESTAURO

TECNICHE USATE

Data inizio restauro 26/02/1994 Data fine restauro 30/10/1994

Materiale conservato presso SOPR. BENI A.A.A.A. E S. DEL MOLISE - CAMPOBASSO -

- Disegno
Incisione
Incisione colorata a mano
Altre

Materiale CARTACEO

Dimensioni 270,30 X 180,60 MM

Autore

Incisore

Soggetto

Epoca

Fondo
Numero d'inventario Fondo

Scatole N°
Volumi N°
Collocazione Cartelle Secolo Incisore

DISEGNO

- Sanguigna
Bistro
Seppia
Grafite
Carboncino
Pietra nera
Inchiostro ferrogallico
China
Punta d'argento
Acquerello
Tempera
Olio
Altre

Presenza filigrana

INCISIONE

- Acquaforte
Bulino
Punta secca
Xilografia
Litografia
Altre

Presenza filigrana

COLORE SUPPORTO

- Bianco
Avorio
Grigio
Azzurro
Verde
Marrone
Altre



STATO DI CONSERVAZIONE

- BUONO
- MEDIOCRE
- PESSIMO

FOTO PRIMA RESTAURO

Negativo formato6 X 6.....

N°01.....

Carta formato150 X 150 MM.....

N°01.....

CONTROFONDATA

- Su carta
- Su cartone
- Su tela
- Su legno
- Altro

FRAGILITÀ SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa
- Totale

OSSIDAZIONE

- Diffusa
- Locale

- Leggera
- Media
- Intensa

Valore PH5,2.....

FOXING

- Diffuso
- Locale

- Leggero
- Medio
- Intenso

Valore PH

MACCHIE

- Parziali
- Diffuse
- Totali

- Natura grassa
- Natura magra
- Altro

MUFFE

- Parziali
- Diffuse
- Totali

ACIDITÀ INCHIOSTRI O MATERIA PITTORICA

Valore PH

GORE

- Parziali
- Diffuse

RESIDUI ORGANICI

RESIDUI INORGANICI

ABRASIONE SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa
- Totale

ONDULAZIONE SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa

LACUNE

- Alcune
- Parziali
- Diffuse

DISTACCHI E SPOLVERATURA PELLICOLA PITTORICA

- Parziali
- Diffusi
- Totali

RESTAURI ANTERIORI

- Antichi
- Moderni

ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA

- Parziale
- Diffusa
- Totale

PIEGATURA SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa

STRAPPI

- Alcuni
- Parziali
- Diffusi



INTERVENTI DI RESTAURO

FOTO DURANTE RESTAURO

Negativo formato
N°
Carta formato
N°

FOTO DOPO RESTAURO

Negativo formato6...X...6...
N°01.....
Carta formato 150 X 150MM
N°01.....

PULITURA A UMIDO

Parziale
 Totale

 Per immersione
 Locale
 Tavola a vuoto
 Altre

Tipo di solvente

Acqua
 Alcool etilico
 Alcool metilico
 Acetone
 Benzina rettificata
 Xilolo
 Altro

DISINFEZIONE

DISINFESTAZIONE

DEACIFICAZIONE

Per immersione
 Locale
 Altre

 Soluzione acquosa
 Soluzione alcolica
 Altre

Prodotto impiegato

Idrossido di calcio
 Bicarbonato di calcio
 Acetato di calcio
 Altro

Percentuale soluzione

2%

Valore PH dopo intervento

6,4

SPOLVERATURA

A pennello
 Altre

FISSAGGIO PELLICOLA PITTORICA

Parziale
 Totale
 Provvisoria

 A pennello
 Spray
 Altre

Resina impiegata

Metilcellulosa a.
 Paraloid B72
 Primal AC33
 Altre

Percentuale soluzione

Tipo solvente

Acqua
 Alcool etilico
 Acetone
 Benzina rettificata
 Etere etilico
 Xilolo
 Cloroformio
 Altro

Miscela
Percentuali

PULITURA A SECCO

Parziale
 Totale

 Gomma pane
 Bisturi
 Altre

Miscela

Percentuali

SBIANCAMENTO

Parziale
 Totale

Per immersione
 Locale
 Tavola a vuoto
 Altre

Prodotto impiegato

Ipoclorito di calcio
 Acqua ossigenata
 Altre

Percentuale soluzione



CONSOLIDAMENTO SUPPORTO

- Parziale
- Totale
- A pennello
- Per immersione
- Altre

Adesivo

- Glutofix 600
- Metilcellulosa
- Colla di amido
- Altre

Percentuale soluzione

2%

RIMOZIONE RESTAURI ANT.

- Parziale
- Totale

- Locale
- A tampone
- Per immersione
- Tavola a vuoto
- Altre

Tipo solvente

- Acqua
- Alcool etilico
- Acetone
- Etere etilico
- Benzina rettificata
- Xilolo
- Cloroformio
- Altro

Percentuale soluzione

SPIANATURA SUPPORTO

- Parziale
- Totale

- Fra cristalli
- Con pressa meccanica manuale
- Velatura con carta giapponese

RIMOZIONE CONTROFONDA.

- Parziale
- Totale
- Locale
- A tampone
- Per immersione
- Tavola a vuoto
- Altre

Tipo solvente

- Acqua
- Alcool etilico
- Acetone
- Etere etilico
- Benzina rettificata
- Xilolo
- Cloroformio
- Altro

Percentuale soluzione

REINTEGRAZIONE LACUNE

- Carta giapponese
- Altro

Prodotto

JAPICO D.F.

N° 643/020

Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro

Percentuale soluzione

3%

REINTEGRAZIONE STRAPPI

- Carta giapponese
- Altro

Prodotto

JAPICO D.F.

N° 611/140

FODERATURA SUPPORTO

- Carta giapponese

Prodotto

N°

Tela

- Cotone
- Lino

- Altre

Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro

Percentuale soluzione

REINTEGRAZIONE PITTORICA

- Aquerello

Prodotto WINDSOR & NEWTON

- Pastello

Prodotto

- Altre

- Sottotono

- Rigatino
- Abbassamento colore
- Altre

Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro

Percentuale soluzione

3%

MONTAGGIO

- Su passepartout

Tipo cartone JAPICO D.F.

424/340

- Telaio legno

Tipo

- Telaio alluminio

Tipo

- In cornice

Tipo

- Altro supporto

ULTERIORI CONSIDERAZIONI