

Restauro di 61 disegni della collezione G. e N. Giuliani in Oratino

conservati presso la

Soprintendenza Archeologica per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Molise

Campobasso

MATERIALI UTILIZZATI

Distacco:	GORE-TEX, membrana di politetrafluoroetilene espanso (Gore & Associates Inc. USA); metilcellulosa Tylose MH 300 p;
pulitura a secco:	pennellesse; polvere di gomma 'Draft Clean' della Archival Aids; gomme KOH-I-NOOR; bisturi;
deacidificazione:	idrossido di calcio Carlo Erba;
consolidamento:	Tylose MH 300 p;
reintegrazione strappi e rinforzi:	carta giapponese Japico 611 140, adesivo Tylose MH 300 p;
tinteggiatura della carta:	colori ad acquarello Winsor & Newton;
velatura:	carta giapponese Japico 627 240;
reintegrazione cromatica:	pastelli Othello; acquarelli Winsor & Newton;
montaggio:	
finti bordi:	carta giapponese Japico 627 240;
braghetto:	carta giapponese Japico 632 380;
adesivo:	Tylose MH 300 p;
cartone:	Museo Japico 424 340, spessore 1,3 mm;
nastro autoadesivo:	su supporto in tela, Filmoplast SH Nesche, Germania;
carta di protezione:	pergamyn satinato senza acidi Japico 427 000;
plastica:	poliestere in fogli Atlantis, Inghilterra.

SCHEDA DI RESTAURO

n.inv. 34463

materia e tecnica:

matita e acquarello su carta avorio;

(v) scritta in inchiostro;

198 x 273;

misure mm:

Stato di conservazione

supporto

deformazioni:

una piega verticale al centro del foglio;

abrasioni:

-

spellature:

-

strappi:

uno strappo sul bordo superiore a destra; uno nell'angolo inferiore destro;

lacune:

due nell'angolo inferiore destro;

fragilità:

nell'angolo inferiore destro per la presenza di umidità;

ossidazioni:

-

depositi superficiali:

polvere;

(v) polvere;

macchie:

molto deturpanti al centro, presumibilmente di origine grassa;

tracce di umidità:

gore negli angoli inferiori;

alterazioni biologiche:

presenza di microorganismi nell'angolo inferiore destro;

materia pittorica

alterazioni della materia:

-

interventi posteriori identificabili

supporto:

-

materia pittorica:

-

Interventi effettuati

pulitura

a secco:

parziale con gomme e bisturi;

a umido:

(v) parziale con gomme e bisturi;

tamponamento con acqua e idrato di ammonio (allo 0,8%); lavaggio

'a pelo' con acqua;

consolidamento:

dell'angolo inferiore destro a pennello con metilcellulosa;

reintegrazione strappi:

con carta giapponese fine e metilcellulosa;

reintegrazione lacune:

con carta giapponese precedentemente colorata ad acquarello e metilcellulosa;

spianatura:

in stato umido sotto pesi;

montaggio:

sistemazione in passe-partout con due finestre;

Documentazione

Intervento curato da Christine Bieler Borruso
Roma, febbraio/marzo 1993