



SCHEDA RESTAURO

TECNICHE USATE

Data inizio restauro 26/02/1994 Data fine restauro 30/10/1994

DISEGNO

INCISIONE

Materiale conservato presso SOPR. BENI A.A.A.A. E.S. DEL MOLISE - CAMPOBASSO -

- Disegno
 Incisione
 Incisione colorata a mano
 Altre

- Sanguigna
 Bistrot
 Seppia
 Grafite
 Carboncino
 Pietra nera
 Inchiostro ferrogallico
 China
 Punta d'argento
 Acquerello
 Tempera
 Olio
 Altre

- Acquaforte
 Bulino
 Punta secca
 Xilografia
 Litografia
 Altre

Materiale CARTACEO

Dimensioni 330,60 X 230 MM

Autore

Incisore

Soggetto

Epoca

Presenza filigrana

Presenza filigrana

Fondo

Numero d'inventario Fondo

Scatole N°

Volumi N°

Collocazione Cartelle Secolo

Incisore

COLORE SUPPORTO

- Bianco
 Avorio
 Grigio
 Azzurro
 Verde
 Marrone
 Altre



STATO DI CONSERVAZIONE

- BUONO
- MEDIOCRE
- PESSIMO

FOTO PRIMA RESTAURO

Negativo formato6 X 6.....

N°01.....

Carta formato150 X 150 MM.....

N°01.....

OSSIDAZIONE

- Diffusa
- Locale

- Leggera
- Media
- Intensa

Valore PH5,1.....

FOXING

- Diffuso
- Locale

- Leggero
- Medio
- Intenso

Valore PH

MACCHIE

- Parziali
- Diffuse
- Totali

- Natura grassa
- Natura magra
- Altro

ACIDITÀ INCHIOSTRI
O MATERIA PITTORICA

Valore PH

GORE

- Parziali
- Diffuse

MUFFE

- Parziali
- Diffuse
- Totali

RESIDUI ORGANICI

RESIDUI INORGANICI

CONTROFONDATA

- Su carta
- Su cartone
- Su tela
- Su legno
- Altro

ABRASIONE
SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa
- Totale

ONDULAZIONE SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa

LACUNE

- Alcune
- Parziali
- Diffuse

DISTACCHI E SPOLVERATURA
PELLICOLA PITTORICA

- Parziali
- Diffusi
- Totali

RESTAURI ANTERIORI

- Antichi
- Moderni

FRAGILITÀ SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa
- Totale

ABRASIONE
PELLICOLA PITTORICA

- Parziale
- Diffusa
- Totale

PIEGATURA SUPPORTO

- Parziale
- Diffusa

STRAPPI

- Alcuni
- Parziali
- Diffusi

.....

.....

.....

.....

.....



INTERVENTI DI RESTAURO

FOTO DURANTE RESTAURO

Negativo formato
N°
Carta formato
N°

X

FOTO DOPO RESTAURO

Negativo formato ...6...X...6...
N°01.....
Carta formato 150 X 150 MM
N°01.....

DISINFEZIONE

DISINFESTAZIONE

DEACIFICAZIONE

Per immersione
 Locale
 Altre

 Soluzione acquosa
 Soluzione alcolica
 Altre

Prodotto impiegato

Idrossido di calcio
 Bicarbonato di calcio
 Acetato di calcio
 Altro

Percentuale soluzione

2%

Valore PH dopo intervento

5,6

SPOLVERATURA

A pennello
 Altre

⊗

FISSAGGIO PELLICOLA
PITTORICA

Parziale
 Totale
 Provvisoria

Resina impiegata

Metilcellulosa a.
 Paraloid B72
 Primal AC33
 Altre

Percentuale soluzione

PULITURA A UMIDO

Parziale
 Totale

 Per immersione
 Locale
 Tavola a vuoto
 Altre

Tipo solvente

Acqua
 Alcool etilico
 Acetone
 Benzina rettificata
 Etere etilico
 Xilolo
 Cloroformio
 Altro

Miscela
Percentuali

PULITURA A SECCO

Parziale
 Totale

 Gomma pane
 Bisturi
 Altre

⊗
Tipo di solvente

Acqua
 Alcool etilico
 Alcool metilico
 Acetone
 Benzina rettificata
 Xilolo
 Altro

Miscela

Percentuali

SBIANCAMENTO

Parziale
 Totale

Per immersione

Locale
 Tavola a vuoto
 Altre

Prodotto impiegato

Ipoclorito di calcio
 Acqua ossigenata
 Altre

Percentuale soluzione



CONSOLIDAMENTO SUPPORTO

- Parziale
- Totale
- A pennello
- Per immersione
- Altre

Adesivo

- Glutofix 600
- Metilcellulosa
- Colla di amido
- Altre

Percentuale soluzione
..... 2%

RIMOZIONE RESTAURI ANT.

- Parziale
- Totale
- Locale
- A tampone
- Per immersione
- Tavola a vuoto
- Altre

Tipo solvente

- Acqua
- Alcool etilico
- Acetone
- Etere etilico
- Benzina rettificata
- Xilolo
- Cloroformio
- Altro

Percentuale soluzione
.....

SPIANATURA SUPPORTO

- Parziale
- Totale
- Fra cristalli
- Con pressa meccanica manuale
- Velatura con carta giapponese

RIMOZIONE CONTROFONDA.

- Parziale
- Totale
- Locale
- A tampone
- Per immersione
- Tavola a vuoto
- Altre

Tipo solvente

- Acqua
- Alcool etilico
- Acetone
- Etere etilico
- Benzina rettificata
- Xilolo
- Cloroformio
- Altro

Percentuale soluzione
.....

REINTEGRAZIONE LACUNE

- Carta giapponese
- Altro

Produttore JAPICO D.F.

N° 643/020

Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro

Percentuale soluzione
..... 3%

REINTEGRAZIONE STRAPPI

- Carta giapponese
- Altro

Produttore JAPICO D.F.

611/140

N°

FODERATURA SUPPORTO

- Carta giapponese
- Produttore
- N°

- Tela
- Cotone
- Lino
- Altre

Adesivo

- Glutofix 600
- Tylose MH 300P
- Colla di amido
- Altro

Percentuale soluzione
.....

REINTEGRAZIONE PITTORICA

- Aquerello

Produttore WINDSOR & NEWTON

- Pastello

Produttore

- Altre

- Sottotono

- Rigatino

- Abbassamento colore

- Altre

Adesivo

- Glutofix 600
 - Tylose MH 300P
 - Colla di amido
 - Altro
- Percentuale soluzione
..... 3%

MONTAGGIO

- Su passepartout
- Tipo cartone JAPICO D.F.
424/340

- Telaio legno
- Tipo

- Telaio alluminio
- Tipo

- In cornice
- Tipo

- Altro supporto

ULTERIORI CONSIDERAZIONI