SCHEDA DI RESTAURO -VOLUME N. INV. 34429

pagina 5

materia e tecnica:	penna e inchiostro acquerellato, matita
misure mm:	350 x 225
filigrana:	presente

Stato di conservazione

supporto

deformazioni:	piega verticale pronunciata dal bordo superiore fino a 3/4 del foglio; pieghe diagonali negli angoli superiore e inferiore destro; raggrinzature in basso in prossimità del bordo sinistro; bordo superiore in parte ripiegato;
abrasioni:	nell'angolo inferiore destro;
spellature:	-
strappi:	piccoli e medi lungo i bordi superiore e inferiore;
lacune:	grandi lacune in prossimità degli angoli superiore e inferiore destro e altre lacune più piccole; piccole lacune a metà del lato destro, causate da anobidi;
fragilità':	-
ossidazione:	lungo il bordo superiore;
depositi superficiali:	molta polvere; pesanti tracce d'uso nella parte inferiore del bordo destro e nell'angolo inferiore destro; (v) pesanti tracce d'uso nella parte inferiore del bordo destro e nell'angolo inferiore sinistro; residui di adesivo ingiallito;
macchie:	due, molto pronunciate, di colore bruno sul lato sinistro in basso;
tracce di umidità':	pesanti, numerose gore deturpanti su tutta la superficie;
alterazioni biologiche:	-
particolarità:	(v) i residui di adesivo testimoniano della presenza di un foglio ora mancante;

materia pittorica

alterazioni della materia:	abrasioni nella parte centrale del lato destro;

interventi posteriori identificabili

supporto:	-
materia pittorica:	-

Interventi effettuati

pulitura

a secco:	parziale con polvere di gomma; (v) totale con gomme e bisturi;
a umido:	lavaggio 'a pelo' con acqua; tamponamento delle macchie e delle gore con acqua e idrossido di ammonio allo 0,3 %;
consolidamento:	collatura a pennello con metilcellulosa;
reintegrazione strappi:	con carta giapponese fine e adesivo metilcellulosa;
reintegrazione lacune:	con polpa di carta colorata e metilcellulosa;
spianatura:	in stato umido sotto pesi;

Roma, maggio/agosto 1995