

SCHEDA DI RESTAURO - VOLUME N. INV. 34429

**pagina 5 (numerazione a matita)**

materia e tecnica: penna e inchiostro acquerellato, matita

misure mm: 350 x 225

filigrana: -

**Stato di conservazione**

supporto

deformazioni: leggere ondulazioni e pieghe su tutto il foglio; forte piega diagonale

nell'angolo inferiore destro; l'angolo superiore destro è ripiegato;

abrasioni: a metà del bordo destro e nell'angolo inferiore destro;

spellature: -

strappi: piccoli lungo i bordi superiore, destro e inferiore;

lacune: grandi lacune negli angoli superiore e inferiore destro; piccole lacune in vicinanza dell'angolo superiore sinistro e a metà del bordo destro, nonché grande lacuna vicino al bordo inferiore destro causate da anobidi;

fragilità: -

ossidazione: lungo il bordo superiore;

depositi superficiali: molta polvere; pesanti tracce d'uso a metà del bordo destro e nell'angolo inferiore destro;

(v) pesanti tracce d'uso nella parte inferiore del bordo sinistro e nell'angolo inferiore sinistro; residui di adesivo raggrumato e ossidato;

macchie: -

tracce di umidità: pesanti gore deturpanti su tutta la superficie;

alterazioni biologiche: -

particolarità: l'adesivo sul verso della pagina 5 ha lasciato delle notevoli tracce negli angoli inferiore e superiore sinistro e metà del bordo destro;

(v) i residui di adesivo testimoniano della presenza di un foglio ora mancante;

materia pittorica

alterazioni della materia: -

interventi posteriori identificabili

supporto: -

materia pittorica: -

**Interventi effettuati**

pulitura

a secco: parziale con polvere di gomma;

(v) totale con gomme e bisturi;

a umido: lavaggio 'a pelo' con acqua; tamponamento delle gore con acqua e

idrossido di ammonio allo 0,3 %;

consolidamento: collatura a pennello con metilcellulosa;

reintegrazione strappi: con carta giapponese fine e adesivo metilcellulosa;

reintegrazione lacune: con polpa di carta colorata e metilcellulosa;

spianatura: in stato umido sotto pesi;

Roma, maggio/agosto 1995