

SCHEDA DI RESTAURO - VOLUME N. INV. 34429

**pagina 14**

materia e tecnica:

penna e inchiostro acquerellato, matita  
(v) data a inchiostro

misure mm:

350 x 225

filigrana:

-

**Stato di conservazione**

supporto

deformazioni:

leggere grinze parallele a tutto il bordo sinistro; gli angoli superiore e inferiore destro sono ripiegati; piegoline all'interno del cerchio disegnato;

-

abrasioni:

-

spellature:

-

strappi:

piccoli lungo il bordo inferiore; due strappi all'interno dell'angolo inferiore sinistro; uno strappo a L in vicinanza dell'angolo superiore sinistro;

-

lacune:

in vicinanza dell'angolo superiore sinistro e più piccole in vicinanza dell'angolo inferiore destro causate da anobidi;

-

fragilità:

-

ossidazione:

lungo i bordi superiore e destro;

depositi superficiali:

polvere; pesanti tracce d'uso nell'angolo inferiore destro;  
(v) pesanti tracce d'uso a metà circa nell'angolo inferiore sinistro; residui di carta e di adesivo, di quest'ultimo nei quattro angoli e a metà dei bordi sinistro e destro; residui di adesivo parallelamente al bordo destro;

diffuse di foxing in particolare nella metà superiore, in corrispondenza dell'adesivo sul verso, in vicinanza dei bordi sinistro e destro;

tracce di umidità:

gora nell'angolo superiore sinistro; gora in diagonale sul disegno e lungo il lato inferiore più pronunciata al centro;

alterazioni biologiche:

leggera presenza di microrganismi nell'angolo inferiore destro;  
(v) i residui di adesivo e di carta testimoniano della presenza di un foglio ora mancante;

materia pittorica

alterazioni della materia:

abrasioni nella parte destra del disegno;

interventi posteriori identificabili

supporto:

-

materia pittorica:

-

**Interventi effettuati**

pulitura

a secco:

parziale con polvere di gomma;

(v) totale con gomme e bisturi;

a umido:

lavaggio 'a pelo' con acqua; tamponamento delle gote e delle macchie con acqua e idrossido di ammonio allo 0,3 %;

consolidamento:

collatura a pennello con metilcellulosa;

reintegrone strappi:

con carta giapponese fine e adesivo metilcellulosa;

reintegrone lacune:

con polpa di carta colorata e metilcellulosa;

spianatura:

in stato umido sotto pesi;

Roma, maggio/agosto 1995