

SCHEDA DI RESTAURO -VOLUME N.INV. 34429

pagina 15

materia e tecnica: penna e inchiostro acquerellato, matita

misure mm: 350 x 225

filigrana: presente

Stato di conservazione

supporto

deformazioni: superficie ondulata; angolo superiore destro ripiegato;
abrasioni: sulla parte destra del lato inferiore e nell'angolo inferiore destro;
spellature: -
strappi: lungo il bordo inferiore;
lacune: una grande lacuna nell'angolo inferiore sinistro, un'altra nell'angolo inferiore destro; lacune più piccole in prossimità dell'angolo superiore sinistro e di quello inferiore destro causate da anobidi;
fragilità: -
ossidazione: lungo il bordo superiore;
depositi superficiali: polvere; tracce d'uso nell'angolo inferiore destro;
(v) tracce d'uso nell'angolo inferiore sinistro; residui di carta e di adesivo nei quattro angoli e a metà dei bordi sinistro e destro;
macchie: di foxing nella metà superiore;
tracce di umidità: gora nell'angolo superiore sinistro diagonalmente sul disegno e nella parte inferiore;
alterazioni biologiche: (v) presenza di microrganismi nell'angolo inferiore sinistro;
particolarità: (v) i residui di adesivo e di carta testimoniano della presenza di un foglio ora mancante;

materia pittorica

alterazioni della materia: abrasioni nella parte destra del disegno;

interventi posteriori identificabili

supporto: -

materia pittorica: -

Interventi effettuati

pulitura

a secco: parziale con polvere di gomma;

(v) totale con gomme e bisturi;

a umido: lavaggio 'a pelo' con acqua; tamponamento delle gore e delle macchie con acqua e idrossido di ammonio allo 0,3 %;

consolidamento:

reintegrazione strappi: collatura a pennello con metilcellulosa;

reintegrazione lacune: con carta giapponese fine e adesivo metilcellulosa;

spianatura: con polpa di carta colorata e metilcellulosa;
in stato umido sotto pesi;

Roma, maggio/agosto 1995