SCHEDA DI RESTAURO - VOLUME N. INV. 34429

pagina 24

materia e tecnica:	penna e inchiostro acquerellato, matita (v) matita e carboncino
misure mm:	350 x 225
filigrana:	-

Stato di conservazione

supporto

deformazioni:	leggera ondulazione della superficie; angolo superiore destro ripiegato;
abrasioni:	-
spellature:	-
strappi:	piccoli lungo il bordo inferiore, in prossimità dell'angolo inferiore destro e strappo parallelo al bordo inferiore a metà circa;
lacune:	piccole sul bordo superiore, su quello destro e inferiore; una lacuna in vicinanza dell'angolo inferiore destro;
fragilità:	-
ossidazione:	lungo i bordi superiore e destro;
depositi superficiali:	polvere; pesanti tracce d'uso nell'angolo inferiore destro; (v) residui di carta e di adesivo a distanze regolari nei quattro angoli e a metà dei bordi sinistro e destro;
macchie:	leggere, diffuse di foxing in particolare nella metà superiore; macchie in corrispondenza dell'adesivo sul verso, a metà del bordo sinistro; leggera traccia di sanguigna nella parte superiore;
tracce di umidità:	marcata gora nell'angolo superiore sinistro; gore lievi nella metà destra e più accentuate nella metà inferiore
alterazioni biologiche:	presenza di microrganismi nell'angolo inferiore destro;
particolarità:	(v) i residui di adesivo e di carta testimoniano della presenza di un foglio ora mancante;

materia pittorica

alterazioni della materia:	-

interventi posteriori identificabili

supporto:	-
materia pittorica:	-

Interventi effettuati

pulitura

a secco:	parziale con polvere di gomma; (v) totale con gomme e bisturi;
a umido:	lavaggio 'a pelo' con acqua; tamponamento delle gore e delle macchie con acqua e idrossido di ammonio allo 0,3 %;
consolidamento:	collatura a pennello con metilcellulosa;
reintegrazione strappi:	con carta giapponese fine e adesivo metilcellulosa;
reintegrazione lacune:	con polpa di carta colorata e metilcellulosa;
spianatura:	in stato umido sotto pesi;

Roma, maggio/agosto 1995